

NEFALIT 11

SCHEMA TECNICA

Rev.00 - 10/01/2018

DESCRIZIONE: Un macinato minerale refrattario senza amianto. Questo prodotto è realizzato con fibre di calcio silicato per isolamento termico e protezione termica fino a 1100 ° C

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Temperatura di classificazione	1100	°C
Conducibilità termica a 400°C	0.12	W/mK
Colore	Yellow	
Densità	1.10	g/cm ³
Perdita al fuoco 800°C	13	%
Resistenza alla trazione Longitudinale Trasversale	40 30	Kg/cm ² Kg/cm ²
Restringimento lineare a 1000°C (24h)	<1	%
Compressibilità (70 kg/cm²) ASTM F36 metodo H	10	%
Recupero	40	%

Misure standard: 1000x1000 mm
Spessori disponibili: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (+/- 10%)

CNEF11**